

NEOFLON PFA 超高耐熱離型膜

- 大金工業有各種的離型膜，所以我們可以根據客戶需要的耐熱溫度，來提供最合適的離型膜材料。
- 我們的離型膜無添加，也無進行Silicon之類的表面處理，因此並不會有汙染物質會對其他材料造成負面的影響。

PFA 離型膜特性

- PFA 薄膜具有優異的耐熱性，連續使用溫度為260°C
- PFA 薄膜具有優異的離型力，離型力優於另一種含氟聚合物薄膜

各型號產品特性

	PFA	FEP	ETFE	PCTFE
融點	305°C	270°C	260°C	210°C
連續使用溫度	260°C	200°C	150°C	120°C
耐熱性	◎	◎	○	○
耐藥品性	◎	◎	◎	○
機械的強度	△	△	○	△
耐候性	◎	◎	◎	◎
非黏著性 耐水接觸角	◎ 115°	◎ 114°	○ 96°	○ 83°
水蒸氣氣密性 透過量 0.1mm thickness	○ 2g/m ² .d	○ 1g/m ² .d	△ 6g/m ² .d	◎ 0.1g/m ² .d

各型號產品比較

