



PCB 壓合專用鋼板



TPP-18高膨脹係數 (適用於銅箔壓合製程)

- 1.熱膨脹係數(CTE): 17×10^{-6}
- 2.硬度:46(HRC)
- 3.適合各種銅箔厚度壓合,克服銅皮皺褶

TPP-SH 高硬度 (不易受損使用壽命長)

- 1.熱膨脹係數(CTE): 15×10^{-6}
- 2.硬度:49(HRC)
- 3.克服鉚釘凹凸問題,使用壽命長

產品特性

- ◆品質齊一無方向性
- ◆適用多層壓合製程(30層以上)
- ◆原材為細粒化鋼材，避免產生砂孔
- ◆透過熱處理消除內應力及增加鋼板硬度
- ◆熱膨脹係數(CTE)最接近銅箔，避免銅箔產生皺褶
- ◆硬度高,不易受損

製造範圍

TYPE	高熱膨脹型	高硬度型
產品名稱	TPP 18	TPP SH
厚度 (mm)	1~2.0	1~2.0
寬幅 (mm)	Max.1150	Max.1150
長度 (mm)	Max.1250	Max.1250

